



Chapa Grossa

Estrutural

Aços de média e alta resistência que apresenta boa soldabilidade, conformabilidade e tenacidade. Indicado para indústrias mecânicas, galpões, edifícios, máquinas agrícolas e rodoviárias, cubas de galvanização etc.

GRAU	Espessura (mm)	COMPOSIÇÃO QUÍMICA - %						PROPRIEDADES MECÂNICAS								
		C	Mn	Si	P	S	outros	LE (N/mm ²)	LR (N/mm ²)	AL (*)		DOBRAMENTO				
										BM (mm)	valor (%)	espessura (mm)	diâmetro (mm)			
A36	6,00 ~ 19,05	0,25 máx.	—	0,4 máx.	0,04 máx.	0,050 máx.	Cu 0,20 min. (**).	250 min.	400 ~ 550	50	23	6,00 ~ 19,50	0,5E			
	19,06 ~ 38,10											19,51 ~ 25,40	1,0E			
	38,11 ~ 63,50	0,26 máx.	0,80 ~ 1,20	0,15 ~ 0,40	0,04 máx.	0,050 máx.	Cu 0,20 min. (**).	250 min.	400 ~ 550	50	23	25,41 ~ 39,10	1,5E			
	63,51 ~ 101,60	0,27 máx.	0,85 ~ 1,20									39,11 ~ 50,80	2,5E			
												50,81 min.	3,0E			
ASTM	6,00 ~ 38,10	0,24	1,20	0,4 máx.	0,04 máx.	0,050 máx.	Cu 0,20 min. (**).	250 min.	380 ~ 515	50	23	6,00 ~ 19,05	0,5E			
												19,06 ~ 25,40	1,0E			
	38,11 ~ 101,60				0,15 ~ 0,40	0,04 máx.	0,050 máx.	250 min.	380 ~ 515	50	23	25,41 ~ 38,10	1,5E			
												38,11 ~ 50,80	2,0E			
												50,81 ~ 76,20	2,5E			
												76,21 ~ 101,60	3,0E			
												101,61 min.	3,5E			

(*) Redução conforme Norma A6/A20 (** Quando especificada pelo cliente.